TUKY NA DLHODOBÉ MAZANIE PRI NÁROČNÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH

Tuky

Produkt	Názov	Oblasti použitia	Obsiahnuté látky	Vlastnosti / schválenia	Zloženie	Technické údaje	Balenie
OKS 403	**Špeciálny tuk pri pôsobení morskej vody** DIN 51 502: KP1-2E-20	Mazanie častí strojov vystavených pôsobeniu vody, napr. na lodiach, v prístavných zariadeniach, atď. Zdôrazňuje odolnosť voči: – morskej vode, Dobrú prilnavosť. Osvedčený v morských prevádzkach a v prístavných a morských zariadeniach. Tuk pre vodné čerpadlá, vlaciarskeho tuk pre ložiská prevádzku.		Svetlé farby Vysokotlakové aditíva (EP) Minerálny olej Vápenaté mydlo	Teplota použitia: -25°C - + 80°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 350 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Plechová 400 g Plechová 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 404 ChromeLube System DIN 51 502: KP3P-30	Na mazanie valivých a kĺznych ložísk zaťažených vysokým tlakom v širokom rozsahu teplôt. Znesie tiež opotrebenie. Dobrá odolnosť proti tlaku. Dobrá odolnosť proti vode. Stabilný z hľadiska starnutia a oxidácie. Dobrá ochrana proti korózii. Moderný univerzálny tuk na širokú spektrom použitie.			Svetlé farby Vysokotlakové aditíva (EP) Polosyntetický olej Komplexné lítiové mydlo	Teplota použitia: -30°C - + 150°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 350 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	120 cm³ patrónа CL Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 410 Anti-Active DIN 51 502: KP2K-20	Dihodobé mazanie mazacích miest s tlakovým alebo kĺzovým namáhaním a ľahí miest vystavených pôsobeniu vody, napr. na lodiach, v prístavných zariadeniach, atď. Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu. Dobrá odolnosť proti vode. Prihavý. Pre drsné podmienky napr. vo valcovniach, pri chemických a poľnohospodárskych strojoch, v banských a prevádzkach v potravinách.			Šedý MoS_2 Mo_2 Active Minerálny olej Lítiové mydlo	Teplota použitia: -20°C - + 130°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 500 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 4100 Anti-Active DIN 51 502: KPFK-20	Pre pomalošmykové valivé a kĺzne ložiská pri veľmi vysokom a ľahí zásoven zaťažení. Dobré kĺzné vlastnosti vďaka kĺznému filmu MoS_2. Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu. Dobrá odolnosť voči vode i pri značnom nápore vody. Prihavý. Pre drsné podmienky napr. pri hrvárcoch kameňa.			Čierny MoS_2, grafit Mo_2 Active Minerálny olej Lítiovo-vápenaté mydlo	Teplota použitia: -20°C - + 130°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 50 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 1 020 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 416 DIN 51 502: KPEK-50	**Tuk pre nízke teploty a vysoké rýchlosti**	Všetkna konštrukcia i pri nízkych teplotách. Dobrá ochrana proti opotrebeniu. Vysoká dynamická únosnosť. Dobrá ochrana proti korózii. Spoľahlivé mazanie pomalobežných ložísk, čapov, ozubníc, ložísk vretien a otočných strojov. Prístupový tuk.		Žltý Vysokotlakové aditíva (EP) Polosyntetický olej Lítiové mydlo Biologická odbúrateľnosť: CEC-L-33-A93: 21 dní > 70 %	Teplota použitia: -30°C - + 120°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 1 000 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 418 DIN 51 502: KPFK-20	**Tuk pre vysoké teploty**	Mazanie kĺzných a valivých ložísk pri vysokých teplotách. Dlhodobé mazanie mazacích miest vystavených vysokým teplotám. Dobrá ochrana proti opotrebeniu. Dobrá odolnosť proti oxidácii a starnutiu. Hospodárny tuk pre horúce ložiská bez dobu odkvapnutia.		Šedočierny MoS_2 Grafit Vysokotlakové aditíva (EP) Minerálny olej Bentonit	Teplota použitia: -20°C - + 160°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 400 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 220 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 700 N	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 420 ChromeLube System Anti-Active DIN 51 502: KP1-2P-10	**Vlaciaživý tuk pre vysoké teploty**	Pre pomalošmykové valivé a kĺzne ložiská, povrchovú a reťaze pri vysokých teplotách, výkonom alebo tlakovom zaťažení alebo pri vystavení účinkom vody. Extrémna odolnosť proti tlaku. Dobrá ochrana proti korózii a starnutiu. Hospodárny. Univerzálne použiteľný pri zvýšených požiadavkách.		Tmavo zelený Mo_2 Active Minerálny olej Polymérovaná močovina	Teplota použitia: -20°C - + 160°C Trieda NLGI: 1-2/1-2 Dodáva sa tiež ako tekutý tuk (NLGI 00) Hodnota DIN zrín x t/z: 300 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 220 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	120 cm³ patrónа CL Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Sud 180 kg Sud 180 kg
OKS 4200 ChromeLube System Anti-Active DIN 51 502: KHCP2R-10	**Syntetický kĺzkový tuk pre vysoké teploty a MoS_2**	Dihodobé mazanie valivých a kĺzných ložísk pri vysokých teplotách. Extrémna odolnosť proti tlakom a tlaku. Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu. Zaručená účinnosť v širokom rozsahu teplôt. Pri ventilátoroch, ložiskách, ozubených, valivých peciach, zariadeniach v tuhých prevádzkach a vodárňach.		Čierny MoS_2 Mo_2 Active Polosyntetický olej Bentonit	Teplota použitia: -20°C - + 160°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 400 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 220 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg

TUKY NA DLHODOBÉ MAZANIE PRI NÁROČNÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH

Tuky

Produkt	Názov	Oblasti použitia	Obsiahnuté látky	Vlastnosti / schválenia	Zloženie	Technické údaje	Balenie
OKS 422 ChromeLube System DIN 51 502: KPHC2R-40	**Univerzálny tuk pre dlhodobé mazanie**	Pre valivé a kĺzné ložiská a vretená pri extrémnych teplotách alebo vysokých rýchlostiach. Extrémna odolnosť proti tlaku. Dobrá ochrana proti korózii. Dobrá odolnosť proti vode. Vynikajúca mechanická stabilita. Pre mimo-riadnu normálnych rozsahov výkonov. Mazanie vretien na obrábacích strojoch, atď.			Svetlé farby Vysokotlakové aditíva (EP) Polyalfaolefín (PAO) Baryové komplexné mydlo	Teplota použitia: -40°C - + 180°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 800 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 50 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	120 cm³ patrónа CL Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 4220 DIN 51 502: KFFK2U-20	**Lužbový tuk pre vysoké teploty**	Dihodobé mazanie valivých a kĺzných ložísk. Vynikajúca odolnosť voči tepelne. Veľmi dobrá odolnosť voči mediam. Vynikajúca prilnavosť voči povrchu. Dobrá a elastomérnom. Veľmi dobrá odolnosť voči vode a vodnej pare. Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu.		NSF H1 č. reg. 134360	Biely PTFE Perfluórpolyéter (PFPE)	Teplota použitia: -20°C - + 230°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 300 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 510 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 16 000 N	Tuba 100 g Plechovka 800 g Plechovka 500 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 4230 Nové DIN 51 502: MFFKK2U-40	**Mazivo pre vysokoteplotnú vysielovú armatúry**	Kĺzný protiskrutný pre armatúry, ktoré prichádzajú do styku s kyslíkom pri vysokých tlakoch a teplotách. Mazivo pre chemické zariadenia a prístroje. Veľmi dobrá odolnosť voči oxidácii. Vynikajúca mechanická stabilita. Veľmi dobrá odolnosť voči plastom a elastomérom. Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu. Vynikajúca prilnavosť armatúry.		NSF H1 č. reg. 135750 Kyslíkové testovanie: DIN EN 1797:2002-02: skúšobné podmienky B/A4, bod č. 4123) 97 h 0291	Biele PTFE Perfluórpolyéter (PFPE)	Teplota použitia: -20°C - + 260°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 500 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Plechovka 1 kg
OKS 424 DIN 51 502: KHC1-2S-30	**Syntetický tuk pre vysoké teploty**	Pre valivé a kĺzné ložiská pri vysokých teplotách alebo vysokej rýchlosti. Dobrá odolnosť voči tepelne. Dobrá a elastomérnom. Veľmi dobrá odolnosť voči vode a vodnej pare. Dobrá ochrana proti opotrebeniu. Vynikajúca prilnavosť v prostredí s plastami a elastomérmi. Veľmi dobrá odolnosť voči oxidácii a starnutiu. Vynikajúca odolnosť voči extrémnym vplyvom prostredia. Mazanie spaľovných ventilátorov.			Krémové farby Polyalfaolefín (PAO) Polytetrafluóretylén (PTFE) Polymérovaná močovina	Teplota použitia: -30°C - + 200°C Trieda NLGI: 1-2 Hodnota DIN zrín x t/z: 200 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 400 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 1 000 N	Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 4240 Nové DIN 51 502: MFFKK2U-20	**Špeciálny tuk pre vyhadzovacie kolíky**	Mazanie vyhadzovacích kolíkov z priemyselne spracovania plastov. Dihodobé mazanie valivých a kĺzných ložísk pri extrémne vysokých teplotách a pôsobení zvyškových, agresívnych médií a krátkych časových alebo elastomérnych. Vynikajúca odolnosť voči teplote.			Biely PTFE Perfluórpolyéter (PFPE) Anorganický zahusťovač	Teplota použitia: -20°C - + 320°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 350 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 440 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Plechovka 1 kg
OKS 425 Nové DIN 51 502: KPHC2K-50L	**Syntetický tuk pre dihodobé použitie**	Dihodobé mazanie zlatého mazania na celú dobu. Extrémna odolnosť proti tlaku. Extrémna odolnosť proti oxidácii a vynikajúca teplotám. Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu. Pre vysoké rýchlosti. Dobrá odolnosť voči tepelne. Mazivo pre kĺzkaš vretien.			Béžový Vysokotlakové aditíva (EP) Polyalfaolefín (PAO) Špeciálne vápenaté mydlo	Teplota použitia: -30°C - + 150°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 350 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 30 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg
OKS 427 DIN 51 502: GPG/2GP-10	**Tuk pre prevodovky a ložiská**	Pre relatívne pomalošmykové prevodovky ako alternatíva k olejovému mazaniu. Mazanie kĺzných a dopravných reťazí, valivých a kĺzných ložísk. Pre vysoké tlaky a tiež pri rázovom zaťažení. Minimalizuje straty únikom v porovnaní s olejovým mazaním. Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu.			Žltý Polymérová olej Polymérovaná močovina	Teplota použitia: -15°C - + 160°C Trieda NLGI: 0-00 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 400 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg
OKS 428 DIN 51 502: GPFG/2GK-40	**Prevodový tekutý tuk, systetický**	Pre prevodovky s vysokým zaťažením vystavené pôsobeniu armádnej alebo riečnym topidlom, a rovnako pre kĺzné ložiská. Vynikajúca odolnosť voči tepelne. Dobrá ochrana proti korózii. Vynikajúca prilnavosť. Neutrálne, čo sa týka chuti a zápachu. Pre kĺzné ložiská s malou vôľou alebo pri rovnakých rýchlostiach. Pre vysoké tlaky a tiež pri rázovom zaťažení.			Hnedý Vysokotlakové aditíva (EP) Polyalfaolefín (PAO) Lítiové mydlo	Teplota použitia: -30°C - + 120°C Trieda NLGI: 00 Hodnota DIN zrín x t/z: 600 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg

TUKY NA DLHODOBÉ MAZANIE PRI NÁROČNÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH

Tuky

Produkt	Názov	Oblasti použitia	Obsiahnuté látky	Vlastnosti / schválenia	Zloženie	Technické údaje	Balenie
OKS 432 DIN 51 502: KFDR-20	**Tuk pre horúce ložiská**	Pre valivé a kĺzné ložiská, závitové vretená a podobné časti strojov pracujúcich pri vysokých zaťaženiach a vysokých teplotách. Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu. Dobrá odolnosť voči oxidácii a starnutiu. Dobrá odolnosť proti tlaku. Zachovanie účinku mazania aj pri vysokých teplotách.			Hnedý Vysokotlakové aditíva (EP) Minerálny olej Hlinkové komplexné mydlo	Teplota použitia: -20°C - + 200°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 200 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 220 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Plechovka 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 433 ChromeLube System DIN 51 502: KPZK-20	**Dihodobý tuk pre vysoké tlaky**	Pre kĺzné a valivé ložiská pri vysokých tlakoch. Aplikácia vysokotlakovými aditívy (EP). Dihodobá ochrana proti opotrebeniu. Dobrá odolnosť proti tlaku. Dobrá ochrana proti korózii. Pre vysoké zaťaženie valivé a kĺzné ložiská napr. pri valcovacích tratiach, zariadeniach pre stĺhanie za studena a na studena, kovových kalo a stavbách.			Béžový Vysokotlakové aditíva (EP) Minerálny olej Lítiové mydlo	Teplota použitia: -20°C - + 120°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 500 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	120 cm³ patrónа CL Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 444 DIN 51 502: MDHC2N-40	**Špeciálny tuk pre dihodobé mazanie valivých a kĺzných ložísk**	Špeciálny tuk pre dihodobé mazanie valivých a kĺzných ložísk zahrňujúci vynikajúcu ekektrickú nábeha. Dobrá odolnosť proti oxidácii a starnutiu pri valivých ložiskách. Pre ložiská s elektromotorom, zariadeniach pre výrobu tkanín, strojoch pre potlač fólií atď.			Čierny Urea Zmes syntetických olejov Špeciálne lítiové mydlo	Teplota použitia: -40°C - + 140°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 350 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 65 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť Mierný elektrický odpor: max. 20 000 Ω*cm	Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg
OKS 448 DIN 51 502: KFDR-20	**Mazivo pre plasty a elastomery**	Tuk na mazanie a tesnenie ihnijú plast/plast a kov/plast. Dobrá znášanlivosť s elastomérmi a plastami. Bez silikónu. Prihavý. Nízke nevzplyvnuje kvalitatívne vlastnosti pevnej pery. Neutrálne, čo sa týka chuti a zápachu.		NSF H1 č. reg. 135591 Schválenie: BPV Weihenstephan	Svetlé farby Polyalfaolefín (PAO) Anorganický zahusťovač	Teplota použitia: -40°C - + 180°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 400 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg
OKS 449 DIN 51 502: KFDR-20	**Mazivo pre plasty a elastomery**	Tuk na mazanie a tesnenie ihnijú plast/plast a kov/plast. Dobrá znášanlivosť s elastomérmi a plastami. Bez silikónu. Prihavý. Nízke nevzplyvnuje kvalitatívne vlastnosti pevnej pery. Neutrálne, čo sa týka chuti a zápachu.		NSF H1 č. reg. 131390 Schválenie: BPV Weihenstephan	Bezfarebné - transparentné Polyalfaolefín (PAO) Anorganický zahusťovač	Teplota použitia: -40°C - + 150°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 400 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg
OKS 470 Nové DIN 51 502: MHC3N-10	**Biely všestranný tuk vysoký akosti (aj pre potravinárske technológie)**	Pre vysoko namáhané valivé a kĺzné ložiská, vretená a ktoré vedenia, pokiaľ nie sú použiteľné tmavé mazivá. Veľmi dobrá ochrana proti korózii. Znesie tiež opotrebenie. Stabilný z hľadiska starnutia a oxidácie. Odolný voči vode. Hospodárny tuk.		NSF kat C, 127707	Svetlo béžový Biele tuhé mazivá Minerálny olej Lítiové mydlo	Teplota použitia: -30°C - + 130°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 300 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): cca 110 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Tuba 100 g Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 472 DIN 51 502: KHC1K-40	**Tuk pre nízke teploty pre potravinárske technológie**	Pre valivé a kĺzné ložiská pri nízkych otáčkach a vysokých zaťaženiach, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pri reakcii s potravinách. Výnimočné mazanie pri teplotách fénu do -70°C. Znesie tiež opotrebenie. Dobrá odolnosť proti tlaku. Dobrá ochrana proti korózii. Stabilný z hľadiska starnutia a oxidácie. Biologicky odbúrateľný. Dobre priľahne tekutý tuk. Pre ložiská pri pracovných a balených strojoch.		NSF H1 č. reg. 135749	Biely Zmes syntetických olejov Hlinikové komplexné mydlo	Teplota použitia: -40°C - + 130°C Trieda NLGI: 1 Hodnota DIN zrín x t/z: 850 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 30 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť	Plechovka 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 474 DIN 51 502: KEDP-20	**Tekutý tuk (aj pre potravinárske technológie)**	Pre vysoko namáhané časti strojov. Znesie tiež opotrebenie. Dobrá odolnosť proti tlaku. Dobrá ochrana proti korózii. Dobrá odolnosť z hľadiska starnutia a oxidácie. Biologicky odbúrateľný. Dobre priľahne tekutý tuk. Pre ložiská pri pracovných a balených strojoch.			Svetlé farby Ester Polymérovaná močovina	Teplota použitia: -20°C - + 160°C Trieda NLGI: 0 Hodnota DIN zrín x t/z: 500 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 400 N	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg

TUKY NA DLHODOBÉ MAZANIE PRI NÁROČNÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH

Tuky

Produkt	Názov	Oblasti použitia	Obsiahnuté látky	Vlastnosti / schválenia	Zloženie	Technické údaje	Balenie
OKS 470 Nové DIN 51 502: KFHC2K-60	**Vysoko akostný tuk (aj pre potravinárske technológie)**	Pre valivé a kĺzné ložiská, závitové vretená a podobné časti strojov pracujúcich pri vysokých zaťaženiach a vysokých teplotách. Veľmi dobrá ochrana proti opotrebeniu. Dobrá odolnosť voči oxidácii a starnutiu. Dobrá odolnosť proti tlaku. Zachovanie účinku mazania aj pri vysokých teplotách.		NSF H2 č. 137708	Hnedý Vysokotlakové aditíva (EP) PTFE Polyalfaolefín (PAO) Lítiové mydlo	Teplota použitia: -40°C - + 150°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 1 000 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): cca 30 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 800 N	Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 477 DIN 51 502: MHC3N-10	**Tuk pre kolíziy v potravinárskych technológiách**	Teoniace mazanie prepodovených kĺzných plôch. Mazanie závitov a kĺzných častí strojov. Mazanie pomalých ložísk. Prihavý, dobre tmiaci. Odolná voči vode. Nízke nevzplyvnuje kvalitatívne vlastnosti pevnej pery. Tuk pre kolíziy a tesnenie.		NSF H1 č. reg. 135750 Schválenie: BPV Weihenstephan	Svetlo hnedý Polyalfaolefín (PAO) Silikát	Teplota použitia: -10°C - + 140°C Trieda NLGI: 3 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 1 650 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť	Tuba 100 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg
OKS 478 DIN 51 502: KZK-20	**Pri?ruvý tuk pre potravinárske technológie**	Zmiešanie spotrebenie. Prihavý. Odolná voči vode i vodnej pare. Temperuje. Fyziologicky nezávadný. Vyprava, že sú bežné viacúčelové baly zmiešané alebo mazané. Mazanie armatúr alebo strojov v rúrkach/tuch, pivovarech, na jódach, v pekárňach atď.		NSF H1 č. reg. 129660	Svetlý Biely olej Hlinikové komplexné mydlo	Teplota použitia: -15°C - + 150°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 500 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 400 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 479 ChromeLube System DIN 51 502: KPFHC-1P-20	**Tuk pre vysoké teploty pre potravinárske technológie**	Zmiešanie spotrebenie. Veľmi dobrá odolnosť proti tlaku. Dobrá odolnosť proti oxidácii a starnutiu. Dobrá prilnavosť. Dobrá prilnavosť v plastoch a elastomérmi. Odolná voči vode a vodnej pare. Pre valivé ložiská potravinárskych, napojovaciu a farmaceutického priemyslu.		NSF H1 č. reg. 135675	Svetlé farby Vysokotlakové aditíva (EP) Polyalfaolefín (PAO) Hlinikové komplexné mydlo	Teplota použitia: -20°C - + 180°C Trieda NLGI: 1 Hodnota DIN zrín x t/z: 350 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 400 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 2 000 N	120 cm³ patrónа CL Patrónа 400 g Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 490 DIN 51 502: OGPF0S-30	**Tuk pre ozubené kolesá, k ozubnicu**	Pre pomalošmykové a vysokotlaké kĺzne a vysokými zaťaženiami, napr. na ozubených kolesách, ozubných tyčí, zubnicových reťazí a otočných ložiskách. Veľmi dobrá odolnosť voči tlakovému namáhaniu vďaka vysokotlakovým aditívam a tuhým mazivám. Ochrana boku zubov pri dlhých intervalech dotmazovania.			Čierny Grafit, uhličitanový Vysokotlakové aditíva (EP) Minerálny olej Hlinikové komplexné mydlo	Teplota použitia: -20°C - + 220°C Trieda NLGI: 0 Hodnota DIN zrín x t/z: 1 000 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 1 020 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): cca 6 500 N	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 495 DIN 51 502: OGPF0S-30	**Pri?ruvé mazivo**	Základné obdelenie vysoko zaťažených bokov zubov a kĺzných častí. Dobrá ochrana proti korózii. Dobrá prilnavosť. Dobrá odolnosť voči vode i pri značnom nápore vody. Prihavý. Pre drsné podmienky napr. pri valcovacích tratiach, zariadeniach pre stĺhanie za studena a na studena, kovových kalo a stavbách.			Čierny Grafit Vysokotlakové aditíva (EP) Minerálny olej Hlinikové komplexné mydlo	Teplota použitia: -10°C - + 200°C Trieda NLGI: 1 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 400 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 4 000 N	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg Sud 180 kg
OKS 1110 **OKS 1111** DIN 51 502: MSSS-40	**Vlaciživý silikónový tuk**	Pre armatúry, tesnenia a plastové diely. Odolná meďdám. Veľmi dobrá znášanlivosť plastov. Znesie nevyrchane alebo nomazavanie. Neutrálny, čo sa týka chuti a zápachu. Prihavý. Vhodnéne použitiny silikónový tuk, tiež pre potravinárske technológie.		OKS 1110: NSF H1 č. reg. 124381 Pevná pena, tesnenie KTW/D2 DVGW DIN EN 137 Č. reg. NG-5162/0.0462	Biely Silikónový olej Anorganický zahusťovač	Teplota použitia: -40°C - + 200°C Trieda NLGI: 3 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 9 000 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť	Tuba 10 g Tuba 100 g Plechovka 500 g Plechovka 1 kg Sprej 300 ml*
OKS 1112 DIN 51 502: MSMS-40	**Silikónový tuk pre silikónové kohúty**	Pre posuvače a kohúty. Veľmi dobrá odolnosť voči médiám, napr. voči studenej a horúcej vode, acetónu, etanolu, etylénglykolu, glycerínu a metanolu. Silne prihavý s tesnivo. Použitie v silikónových zariadení a laboratórnych prístrojoch prípade. Je je konzistencia iných silikónových tukov nedostatočná.			Transparentný Silikónový olej Anorganický zahusťovač	Teplota použitia: -40°C - + 200°C Trieda NLGI: 4 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Strata odparovaním (24h/ 200°C): < 2,0 hmotn. %	Plechovka 400 g Hobok 5 kg Hobok 25 kg

TUKY NA DLHODOBÉ MAZANIE PRI NÁROČNÝCH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENKACH

Tuky

Produkt	Názov	Oblasti použitia	Obsiahnuté látky	Vlastnosti / schválenia	Zloženie	Technické údaje	Balenie
OKS 1120 DIN 51 502: MFSI3P-50	**Tuk pre armatúry na studenú a teplú vodu**	Teoniace a kĺzný prostredích pre ventily, tesnenia, O-kružky a gumové tesnenia pri montáži a prevádzke. Pre armatúry na studenú a teplú vodu. Veľmi dobrá odolnosť a horúcej vode, acetónu, etanolu, etylénglykolu, glycerínu a metanolu. Neutrálny voči plastom a elastomérom.		NSF H1 č. reg. 135751	Biely PTFE Silikónový olej Anorganický zahusťovač	Teplota použitia: -50°C - + 150°C Trieda NLGI: 3 Hodnota DIN zrín x t/z: nie je možné použiť Viskozita základného oleja (40°C): 1 000 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): nie je možné použiť	Plechovka 1 kg Hobok 5 kg Hobok 25 kg
OKS 1153 DIN 51 502: KSDS-70	**Silikónový tuk pre nízke teploty**	Mazanie valivých a kĺzných ložísk, lanovodov, armatúr, plastov a elastomérov. Veľmi dobrá stálosť pri nízkych teplotách. Neutrálny voči plastom a elastomérom. Mazanie elektromotorov, pohonov a regulačných zariadení pri arktických podmienkach.			Biely Silikónový olej Lítiové mydlo	Teplota použitia: -73°C - + 200°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 200 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 100 mm²/s Test VKA (prevarovacia sila): ≥ 1 200 N	Tuba 100 g Plechovka 500 g Hobok 5 kg Hobok 25 kg
OKS 1160 DIN 51 502: KFSI2U-20	**Silikónový tuk pre vysoké teploty**	Pre pomalošmykové časti strojov pri extrémne vysokých teplotách. Minimálne straty odparovaním. Pre ložiská vypalivacích pecí, kalacích pecí, pekárenských strojov, pre ventilátory, ozubené kolesá, valivé ložiská, kovárske kúsky, strojov pre spracovanie plastov alebo zvarovacích a spaľovacích strojov atď.			Čierny Špeciálne sadze Silikónový olej	Teplota použitia: -20°C - + 250°C Trieda NLGI: 2 Hodnota DIN zrín x t/z: 75 000 mm/min Viskozita základného oleja (40°C): 350 mm²/s Test VKA (prevarovacia