

Spectra-WELD RB 210

Technický list

Spectra-WELD RB 210

Separáčnı prostředeek
na svařovací procesy
bez silikonu



Charakteristika a oblasti použití

Spectra-WELD RB 210 je vysoce výkonná svařovací separace bez silikonu vyvinuta s důrazem za robotické svařování s potlačenou pěnivostí. Zabraňuje napečení rozstřiku při svařování na hubicích hořáků, přípravcích, svařovaných dílech robotech, výrazně zvyšuje životnost hořáků. Spectra-WELD RB 210 umožňuje rychlou výměnu a čištění trysek. Následné povrchové úpravy jako např. lakování, barvení, zinkování, potisk, lepení atd. jsou možné. Spectra-WELD RB 210 má vysokou účinnost při malé spotřebě. Produkt je dodáván jako koncentrát, možnost ředění dle požadavků provozu, je biologicky odbouratelný, nearomatizovaný s antikorozií ochranou.

Oblasti použití

Spectra-WELD RB 210 se používá jako separáčnı a ochranná látka při svařování elektrodou nebo v ochranné atmosféře plynu, zejména u metod MIG / MAG pro povrchy svařenců a svařovací trysky. Je vyvinuta speciální technologií, která způsobuje okamžité ochlazení rozstřiku ještě před přilepením na kov.

Pokyny k používání

Díly očistěte od případných zbytků a separaci nanášejte v tenké vrstvě. Nepřestříkávejte – nezvyšujete tím účinnost, činná látka s antikorozií inhibitory působí jako ochranný tenký film. Výrobek chraňte před mrazem. Před použitím promíchat. Pro další dotazy kontaktujte prosím naše technické oddělení.

Doporučené ředění

| Použití | Ředění (koncentrát: H ₂ O) |
|---------------------|---------------------------------------|
| Roboti - hubice | 1:0 až 1:1 |
| Svařovací přípravky | 1:2 až 1:3 |
| Svařence | 1:3 až 1:9 |

Technické parametry

| Barva | Kapalina s hnědým nádechem | | |
|-------------------|----------------------------|------|------|
| Hustota při 20 °C | DIN 51 757 | g/ml | 1,05 |

Balení

- kanystr á 10 litrů
- kanystr á 20 litrů
- sud á 200 litrů

Likvidace obalů, zbytků koncentrátu a odmaštěné látky

Obaly po úplném vyprázdnění vypláchnout a odevzdat na sběrné místo. Poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu byl uhrazen do systému EKO-KOM.



SPECTRA spol. s r.o.
www.spectrachemie.cz



PANAS Tools s.r.o.
info@panas.sk, www.panas.sk

Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím musí být provedeny vlastní pokusy.

Skladování, doba použitelnosti, záruční doba

Skladuje se v suchých a zastíněných skladech v teplotách +5 až +25 °C v původních obalech. Záruční doba 1 rok ode dne výroby uvedeného na obalu. **Chraňte před mrazem!**

Pouze pro profesionální užití. Na vyžádání bezpečnostní list.



SPECTRA spol. s r.o.
www.spectrachemie.cz



PANAS Tools s.r.o.
info@panas.sk, www.panas.sk

Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím musí být provedeny vlastní pokusy.