

Spectra-COR MP 310

Technický list



Charakteristika

Spectra-COR MP 310 je suchá vosková antikorozi ochrana, která zajišťuje stabilní, transparentní a suchou vrstvu v podobě bezbarvého filmu. Čisté a suché kovové díly pokryje tenkým, stejnoměrným a uzavřeným filmem. Vhodný pro konzervaci suchých čistých forem a nástrojů. Při rozběhu nástroje není nutno konzervaci z povrchu formy čistit.

Oblasti použití

- Pro konzervaci suchých, čistých nástrojů a forem v plastikářském průmyslu.
- Při najíždění výroby v plastikářské výrobě není nutné bezbarvý konzervační film z povrchu forem čistit.
- V případě další povrchové úpravy dílů (potisk, lakování, galvanizace apod.) se doporučuje provést test způsobilosti.

Výhody a využití

- Suchý ochranný film - nevzlíná
- Není nutno při rozběhu nástroje z povrchu formy čistit
- Dlouhodobá antikorozi ochrana
- Použitelný také jako separační prostředek
- Velmi odolný

Vlastnosti:

- obsahuje pigmenty viditelné pod UV-světlem, které umožňují rozpoznat ochranný film při ozáření UV-lampou s vlnovou délkou od 366 nm
- Čisté a suché kovové díly pokryt tenkým, stejnoměrným a uzavřeným filmem.
- Ochranný film lze odstranit čističem Spectra-CLEAN MC 110

Skladování, doba použitelnosti, záruční doba

Při pečlivém skladování v suchu a při pokojové teplotě v uzavřeném originálním balení cca. 12 měsíců (volné zboží) a 24 měsíců (sprej) od data výroby.

Balení

- 400 ml sprej

Likvidace obalů, zbytků koncentrátu a odmaštěné látky

Zbytky produktu i prázdný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů, nebo předat k odstranění odborně způsobilé osobě dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Recyklovat nebo skládkovat podle platných právních úprav. Poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu byl uhrazen do systému EKO-KOM.

Skladování, doba použitelnosti, záruční doba

Dodržovat úřední předpisy pro skladování obalů na stlačený plyn. Chránit před žářem a slunečními paprsky. Nejvhodnější teplota pro skladování je 18 – 25°C. Nádobu je pod tlakem. Chránit před slunečními paprsky a teplotami nad 50°C. I po aplikaci neotvírat násilím ani spalovat. Nestříkat proti otevřenému ohni ani na žhnoucí předměty. Z blízkosti produktu odstranit zápalné zdroje – nekouřit. Nepřevážet uvnitř osobních aut. Dbát skladovacích předpisů pro aerosoly. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

Záruční doba 2 roky ode dne výroby uvedeného na obalu. **Chraňte před mrazem a sluncem!**

Pouze pro profesionální užití. Na vyžádání bezpečnostní list.



SPECTRA spol. s r.o. CZ – 763 12 Vizovice
www.spectrachemie.cz



PANAS Tools s.r.o. panas@panas.sk
www.panas.sk

Údaje v tomto výtisku odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a obsáhlým zkouškám a zkušenostem. Při rozmanitosti uživatelských možností a technických daností mohou ovšem vzniknout pokyny pro aplikaci, které nejsou přenositelné v jednotlivých případech, proto nemohou být z výše uvedeného odvozovány žádné závazky nebo nároky na záruku. Ručení za vhodnost našich produktů pro určité použití stejně jako za určité vlastnosti těchto produktů přebíráme jen tehdy, pokud to bylo v jednotlivém případě písemně přislíbeno. V každém případě jsou oprávněné nároky na záruku bezvadné dodávky a eventuální náhradní dodávky závadného zboží, pokud by selhalo vylepšení, vázány pouze na vrácení kupní ceny. Všechny další nároky, zvláště ručení za následné škody jsou zásadně vyloučeny. Před použitím musí být provedeny vlastní pokusy.